



## Weber TD325

### Akrilinis tinkas su silikono priedais

#### GAMINIO APRAŠYMAS

Plonasluoksnis tinkas akrilo dispersijos pagrindu, su hidrofobiniu silikono priedu ir šiuolaikiška paviršiaus apsaugos nuo dumblių atsiradimo, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluoksnis kompleksinėse šiltinimo sistemose, kurių izoliacija įrengiama iš polistireno putplasčio.

#### SAVYBĖS

- Stabilus
- Atsparesnis dumblių ir pan. atsiradimui
- Laidus vandens garams
- Atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalams
- Didesnio elastingumo
- Į paviršių menkai įsigeria drėgmė
- Turi priedo, kuris neleidžia nusėsti teršalams, galima plauti vandeniu
- Labai gerai sukimba su įvairių rūšių pagrindu
- Kietėjant mažai veikia atmosferos sąlygos
- Lengva užtepti

#### SPALVŲ GAMA

248 spalvos pagal spalvų katalogą **Color Spectrum**, galima sukurti bet kokias spalvas pagal pageidavimą

#### PAKUOTĖ

30 kg kibirėlis

Padėklas – 16 kibirų – 480 kg

#### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti priklijuotos „**Serpo 403**“ arba „**Serpo 405**“ klijais, išlygintos „**Serpo 410**“ armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluoksnis turi gerai sukietėti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiuvusį sluoksnį gruntuoti „**Weber PG221**“ arba „**Weber PG215**“ gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Akrilo tinkas „**Weber TD325**“ pristatomas jau paruoštas naudoti, jį reikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), jį galima atskiesti įpylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml 30 kg kibirui.

Išmaišytą tinką „**Weber TD325**“ tepti ant nugruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluoksnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų lyginti šlapiu įrankiu. Ištinę sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtingų tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjančią skiedinio kiekį.

Oro temperatūra tinkavimo ir džiuvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C. Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol tinkas visiškai sukietės. Tinkuoti patartina nevėjuotu oru, taip pat vengti tiesioginių saulės spindulių tinkuojamai sienai – tokios sąlygos pagreitina tinko džiuvimą. Džiuvimo laikas apie 48 val. esant normalioms oro sąlygoms. Laikas, per kurį tinkas visiškai išdžiūsta esant dideliame santykiniam oro drėgnumui ir žemai temperatūrai, gali pailgėti iki kelių dienų.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Tūrinis svoris	1,6–1,8 g/cm <sup>3</sup>
Lipumas	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>
- difuzinio pasipriešinimo koeficientas:	= 80
Atviro džiūvimo laikas	apie 20 min.
Laikas, per kurį tinkas visiškai surišamas (standartinėmis sąlygomis: temp. +20 °C, santykinis oro drėgnumas 65%) - kitokiomis sąlygomis džiūvimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.	apie 48 val.

## IŠEIGA

Faktūra	Frakcija	Išeiga kg/m <sup>2</sup>	Faktūra	Frakcija	Išeiga kg/m <sup>2</sup>
Samanėlė	1,5 mm	2,5-3,0	Raižytas	1,5 mm	2,5- 2,8
Samanėlė	2,0 mm	3,5-4,0	Raižytas	2,0 mm	2,8-3,0

## ŽALIAVOS

Vandeninė akrilo dervos dispersija, vandeninė silikono dervos dispersija, paviršinės aktyviosios medžiagos, naikinančios grybelius, marmuro smėlis, užpildai, pigmentai, labai atsparūs šviesai ir atmosferos sąlygoms, modifikuojamieji priedai.

## LAIKYMAS IR GABENIMAS

Akrilo tinką **Weber TD325** reikia laikyti ir vežti sandariai uždengtuose kibiruose ne žemesnėje nei +1 °C. Galiojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

## PASTABOS

*Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties.*

*Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.*

***Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.***